


Vitex Road Marking

Akrylová farba na vozovky

- Rýchlo schne
- Vysoká odrazivosť
- Vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom

Rýchloschnúca **akrylová farba**, určená na vodorovné dopravné značenie vozoviek a ostatných bitúmenových plôch, parkovacích státí a značenia dopravných ihrísk z betónu alebo podobných stavebných materiálov. Má silnú priľnavosť a vynikajúcu odolnosť. Spĺňa EN 1436/2018 odrážavosti, EN 13197: 2011 + A1: 2014 odolnosť (P7). Na splnenie odrazivosti podľa EN 1436 farbu aplikujte v kombinácii so špeciálnymi sklenenými guľčkami. **Farbu je možné predávať iba na živnostenský list obsahujúce toluén.**



Odtieň: biela a žltá

Informácie k aplikácií

Pred použitím dobre rozmiešajte tak aby na dne nezostala žiadna usadenina a občas opakujte počas aplikácie. Povrchy musia byť suché, čisté, zbavené prachu, mastnoty a odlupujúcich častí asfaltu, betónu prípadne ďalších natieraných stavebných podkladov.

Farbu podľa potreby nariedte 5-10% riedidlom T350 alebo vnúroriedidlom T400 a dobre premiešajte. Naneste jednu až dve vrstvy (podľa spôsobu aplikácie) štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou (vzduchová alebo airless) voľne alebo s pomocou šablón pre vodorovné dopravné značenie. Farba zasychá po 10-20min /23oC. V prípade požiadavky na zvýšenú odrazivosť ihneď pristúpte k rovnomernému posypu špeciálnymi sklenenými guľčkami swarcoflex 150-710 T14 v pomere na 1kg aplikovanej farby cca 300-400g guľčiek. Pokiaľ túto zvýšenú odrazivosť nepotrebujete farbu nechajte len plne preschnúť 2-4hod/23oC. Pri vyššej vlhkosti a nižšej teplote sa doba schnutia predlžuje. Farba je určená na profesionálne použitie (predaj len na živnostenský list)

Nepoužitá farba vyžaduje špeciálne zaobchádzanie na bezpečnú likvidáciu.

Riedenie: 5-10% ředidlem T350 nebo nitroředidlo T400

Doba schnutia na dotyk: 10-20 minút

Doba na druhý náter: 2-4 hodiny

Balenie: 750ml, 2.5l, 16.78l (25kg)

Výdatnosť na jednu vrstvu: 2-4m²/l

Aplikácia: štetec, valček, striekacia pištoľ

Povrchová úprava: satén

Je možné tónovať v systéme Colorfull: nie

Merná hmotnosť: 1,48 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Čistenie: riedidlom T350 alebo C6000

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálov so zlou priľnavosťou. Potom povrch ľahko obrúste a odmastite napr. riedidlom T300.

Skladovanie

48 mesiacov v orig. uzavretých obaloch medzi 5°C až 25°C

Hodnoty VOC

Maximálna hodnota podľa smernice 2004/42/CE pre tento produkt kategórie je 500 g/l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <499 g/l.